DESCRIPTION : PRIMAIRE

Primaire acrylique mono-composant en phase solvantée.

Primaire acrylique, phase solvantée, mono composant. Facile d’emploi, ce primaire est fluide et pénétrant.

Après séchage, la primaire forme un feuil insaponifiable, dur et brillant.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

Support propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Sur revêtement hydrocarboné (enrobé) :
Sur un revêtement neuf l’application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, après évacuation complète des huiles de ressuage.
sur un revêtement ancien appliquer directement le PRIMACRYL
Sur revêtement béton :
Faire un grenaillage.
Sur une chape neuve laissez au minimum 3 semaines de séchage.

CONDITIONS D’APPLICATION

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :
-intacte au point de vue mécanique
- exempte d’huile
- à une température entre + 5°C et +35°C - à une hygrométrie <80%

Edition : 01/2024*

*** Annule et remplace toute fiche antérieure**
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à l’utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

APPLICATION



Pulvérisateur

Rouleau

Appliquer à l'aide d'un rouleau (6-10mm) ou d'une machine à pulvériser sur le support. Le temps de séchage est d'environ 15 minutes à 20°C.

Attention : un surdosage entraînera une faible résistance mécanique.

Le temps de séchage est d'environ 15 minutes à 20°C

~~Quand utiliser la primaire ?~~

-Avant d'appliquer de la peinture routière sur support béton.
-Avant d'appliquer de la peinture routière sur un enrobé pauvre en liant bitumineux
-Avant d'appliquer de la peinture routière sur ancien marquage en résine thermoplastique.

SPÉCIFICATIONSTECHNIQUES

NETTOYAGE	TPS de STOCKAGE
AC	**6 MOIS**

Liant : **Acrylique pur**
Densité XP-P-98 633 : **0.90 kg/L**
Extrait sec LCPC PMA-ME5: **20 %**
Dosage : **180 à 360 ml/m²**
Temps de séchage : 1**5 minutes à 20°C**

Nettoyage des outils : Diluant AC

Durée de stockage du produit :

La primaire se stocke 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, d'humidité et des fortes chaleurs (température <35°C)

Hygiène et sécurité : Les emballages souillés ainsi que les produits de nettoyage sont des déchets Industriels Spéciaux à traiter selon la réglementation en vigueur.

CONDITIONNEMENT

4,5kg 22,5kg

Conditionnement standard :

Seau métallique de 4,5 kg ou de 22,5 kg

Edition : 01/2024*

*** Annule et remplace toute fiche antérieure**

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.